Karta techniczna produktu

Klej **SECCO HIGH-TACK**

Uniwersalny klej high-tack

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej na bazie polimeru MS o bardzo wysokiej przyczepności początkowej. Przeznaczony do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów w budownictwie indywidualnym i przemysłowym.

ZASTOSOWANIE

Do trwałego i elastycznego mocowania ciężkich lub mocno obciążonych elementów typu: okładziny, blaty, półki, ramy, fronty , parapety, gzymsy, progi, materiały izolacyjne, lustra, maskownice, tablice, w kombinacji z podłożami suchymi oraz lekko wilgotnymi.

ZALETY:

- ✔ uniwersalny: zastępuje śruby, kołki i gwoździe
- ✔ natychmiastowa i bardzo wysoka przyczepność
- ✔ trwale elastyczny
- ✔ wysoka odporność fizyczna i mechaniczna
- ✔ do zastosowań poziomych i pionowych- nie spływa
- ✔ mrozoodporny
- ✔ do podłoży gładkich i porowatych
- ✔ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- ✔ bezpieczny- neutralny chemicznie
- ✔ możliwość malowania

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	MS polimer (modyfikowane silany)
Barwa:	biała
Konsystencja:	pasta
Gęstość [g/ml]:	1,57
Czas utwardzania:	2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Twardość Shore A (3s)(°):	55 ± 3 (wg DIN 53 505)
Odporność na rozciąganie (N/mm²):	2,20 (wg DIN 53 504)
Moduł 100% (N/mm²):	1,39
Szybkość aplikacji (g/min):	20 (przy sile 3 mm i ciśnieniu 6,3 bar)
Ściekanie (mm):	<2 (wg ISO 7390)
Reakcja na ogień:	Klasa E
Odporność termiczna po utwardzeniu (°C):	od –40°C do +95
Temperatura aplikacji (°C):	Od +5 do +40

PAKOWANIE

Ilość w opakowaniu (ml)	Typ opakowania	Ilość w kartonie (szt.)	Ilość na palecie (szt.)
290	kartusz	12	1248

SKŁADOWANIE

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Dopuszczalny okres przechowywania: 18 miesięcy od daty produkcji.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować podłoże, na które będzie nanoszony produkt. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, olejów, smarów, rdzy, starych farb i innych zabrudzeń oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoże zbyt chłonne i mocno porowate zaleca się zagruntować Secco GRUNT. Produkt aplikować na klejoną powierzchnię przy użyciu specjalnej końcówki, która standardowo dostarczana jest do produktu. Klej nanosić jednostronnie za pomocą pistoletu aplikacyjnego, trzymając kartusz w pozycji prostopadłej do powierzchni. Ilość aplikowanego kleju najlepiej dostosować do wagi, rozmiaru i powierzchni klejonego przedmiotu. Klejone elementy docisnąć tak, by pozostała między nimi 2-3 mm szczelina wentylacyjna. Złączyć klejone elementy w ciągu maksymalnie 10 minut od nałożenia kleju.

Przed całkowitym utwardzeniem nie należy obciążać klejonego połączenia siłami zewnętrznymi. Nie zaleca się stosowania w miejscach trwale obciążonych wodą i w kontakcie z chlorem.

Ograniczenia: Nie nadaje się do stosowania między innymi na PE, PP, PC, PMMA, miękkie tworzywa sztuczne, teflon, asfalt i podłoża bitumiczne. Nie nadaje się do stosowania w miejscach trwale obciążonych wodą i w kontakcie z chlorem.

12.12.2019

CB S.A.
46-053
Chrząstowice
ul.Ozimska 2A
www.cb.com.pl
www.secco.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.