

Karta techniczna produktu

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

SECCO 150

SECCO[®]
Wilgoci nie przepuści

Siatka z włókna szklanego do dociepleń ścian zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE

- ✓ jako zbrojenie cementowych wypraw (zapraw) o grubości warstwy od 2 do 10mm. Zbrojenie ma zapobiegać spękaniom stwardniałej zaprawy, w tym głównie powstających na skutek rozszerzalności cieplnej
- ✓ do wykonywania warstwy zbrojonej w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
- ✓ do wypraw polimerowych

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓ spłot gazejski - wykończenie gwarantujące stabilność spłotu
- ✓ wysoka odporność na rozciąganie i rozrywanie
- ✓ odporność na alkalia

PARAMETRY PRODUKTU

Zawartość popiołu, %	84,0 ±4%
Wymiar oczek w świetle, mm (osnowa x wątek)	(4,5 x 3,5) ± 0,5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm	
W stanie dostawy	≥ 30
Po oddziaływaniu alkaliów	≥ 20, oraz ≥ 50% wytrzymałości w stanie fabrycznym
Wydłużenie ε, % (wartość średnia)	
W stanie dostawy	≤ 5,0 %
Po oddziaływaniu alkaliów	≤ 3,5 %
Masa powierzchniowa, g/m ²	150 ±5%
Kolor	Biały

PAKOWANIE

Rolka	Ilość na palecie
1m x 50m = 50 m ²	35 rolek = 1750 m ²

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Zużycie:

1,1 m² siatki / 1 m² powierzchni elewacji

Aplikacja:

Na powierzchnię płyt docieplających, nanieść odpowiednią masę szpachlową na szerokość siatki i na grubość 2/3 grubości warstwy docelowej. Następnie, uważając aby nie powstawały fałdy, wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego. Na stykach z sąsiednimi pasami, siatkę należy założyć na zakład o szerokości 10cm. Całą powierzchnię zaszpachlować metodą „mokrym na mokre”, tak aby uzyskać pełne pokrycie siatki zbrojącej. Grubość warstwy zbrojącej, zależy od rodzaju użytej masy szpachlowej.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy.

Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w pozycji pionowej, w suchym pomieszczeniu, chroniąc przed bezpośrednim narażeniem na warunki atmosferyczne.

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrób jest oznakowany znakiem CE na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0754

W rozumieniu art.31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) z dnia 18.12.2006r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

SKŁAD

Włókno szklane powlekane dyspersją alkalioporną

UTYLIZACJA:

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

10.03.2020

CB S.A.
46-053
Chrzęstowice
ul. Ozimska 2A
www.cb.com.pl
www.secco.pl

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp.

Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.